耐食表

■下記の一覧表は代表的な物の抜枠です、詳しくは弊社へお問い合わせください。

		アルミ	ステンレス	PPG	POM	NBR	EPDM	FKM	PTFE	TPEE	TPO
ア	アスファルト	●	●	●					●		
	アニリン	●	●					●	●		●
	アセチレン	●	●		●	●			●	●	
	アマニ油		●				●		●		
	アセトン	●	●		●		●		●		●
	アルコール―エチル	●	●	●		●		●	●	●	
	―メチル	●	●	●		●			●	●	
	アンモニア溶液	●	●	●	●		●		●		●
	亜硫酸塩溶液		●					●	●	●	
ウ	ウイスキー		●	●			●		●		
エ	エーテル	●	●						●		
	エタノールアミン	●	●						●		
	エチルアルコール	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	エチレングリコール	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	L.P.G										
	塩化亜鉛		●	●			●		●		●
	塩化エチル（乾）		●			●	●		●		
	塩化水素ガス（乾）		●					●	●		
	塩化銅（乾）			●	●	●	●		●	●	
	塩化ナトリウム		●	●	●	●	●		●	●	
	塩化ニッケル			●		●	●	●	●		
	塩化バリウム			●	●	●	●	●	●		
	塩化マグネシウム		●	●	●	●	●	●	●		●
	塩化メチレン		●						●		
	塩水		●	●	●	●	●		●	●	●
	塩素（乾）							●	●		
オ	オクタン	●	●					●	●		
	オレイン酸				●				●		
カ	ガソリン（精製）	●	●		●				●	●	
	ガソリン（粗製）(＝ナフサ)	●	●		●				●	●	
	過酸化ナトリウム							●	●		
	果汁		●				●		●		
	過ホウ酸ナトリウム		●	●	●		●	●	●		
キ	キシレン/キシロール	●	●		●			●	●		
	蟻酸			●					●		
	揮発油（ナフサ）	●	●		●				●		
ク	クエン酸		●				●	●	●	●	
	グリース	●	●			●		●	●	●	
	グリセリン	●	●	●		●	●	●	●	●	
	グリコール	●	●	●	●	●		●	●		●
	クレオソート	●	●			●		●	●		
	クレゾール酸		●					●	●		
	クロロホルム（乾）		●		●			●	●		
ケ	硅酸ナトリウム		●	●			●		●		
コ	コーン油	●	●	●			●		●	●	
サ	酢酸		●				●		●		●
	酢酸イソプロピル	●	●						●		
	酢酸イソブチル	●	●						●		
	酢酸エチル	●	●		●		●		●		
	酢酸カルシウム				●		●		●		
	酢酸ブチル	●	●						●		
	砂糖液―サトウキビ	●	●	●	●		●		●		
	―甜菜	●	●	●			●		●		
	酸素	●	●			●			●		
シ	シアン化カリウム		●	●	●	●	●	●	●		●
	シアン化ナトリウム（希）		●	●	●	●	●	●	●	●	
	シクロヘキサン				●			●	●	●	
	蓚酸		●	●		●	●		●		
	シリコーン油	●	●		●	●		●	●	●	
	ジェット燃料	●	●		●			●	●	●	
	脂肪酸	●	●					●	●		
	酒石酸	●	●	●				●	●	●	
	硝酸		●						●		
	硝酸アルミニウム		●	●	●	●	●	●	●		
	硝酸アンモニウム		●	●	●	●	●	●	●		●
	硝酸亜鉛			●			●	●	●		
	硝酸カリウム	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	硝酸カルシウム		●	●	●	●	●	●	●		●
	硝酸第２鉄			●		●	●	●	●		
	硝酸ナトリウム	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	硝酸マグネシウム		●	●	●	●	●	●	●		
	消石灰		●	●		●	●	●	●		
	植物油	●	●			●	●	●	●		
	重亜硫酸カルシウム		●	●		●		●	●		
	重クロム酸カリウム	●	●	●		●	●	●	●		
	重炭酸ナトリウム		●	●	●	●	●	●	●		
ス	ステアリン酸		●	●				●	●		
	ステアリン酸ブチル		●		●	●			●		
	酢		●	●			●	●	●		
	水銀		●	●	●	●	●	●	●	●	
	水酸化アンモニウム	●	●						●		
	水酸化カルシウム		●	●	●	●	●	●	●		
	水酸化ナトリウム		●	●	●		●		●		●
	水酸化バリウム		●	●	●	●	●	●	●		●

		アルミ	ステンレス	PPG	POM	NBR	EPDM	FKM	PTFE	TPEE	TPO
ス	水酸化マグネシウム	●	●	●	●		●	●	●		
	水素ガス										
セ	ゼラチン	●	●	●	●	●	●		●		
	石炭酸（フェノール）		●					●	●		
	石油―原油	●	●		●				●		
	―精製油	●	●		●				●		
	青酸										
	石灰硫黄		●	●			●	●	●		
	石けん水		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	洗剤（合成）		●	●		●	●	●	●	●	
ソ	ソーダ灰		●			●			●		
タ	タール	●	●						●		
	大豆油	●	●		●	●	●		●		
	炭酸	●	●	●	●			●	●		
	炭酸ナトリウム		●			●	●		●		
	炭酸マグネシウム	●		●	●	●		●	●		
	タンニン酸（希）	●	●	●				●	●	●	●
チ	チオ硫酸ナトリウム	●	●	●		●	●	●	●		
テ	ディーゼル燃料	●	●		●	●			●		
	テトラクロルエチレン		●		●				●		
	天然ガス										
ト	トリクロルエチレン		●		●			●	●		
	トルエン	●	●		●				●		
	糖みつ	●	●	●	●				●	●	
	灯油	●	●		●	●		●	●	●	
ナ	ナフサ（粗製ガソリン）	●	●		●			●	●	●	
	ナフタリン		●	●	●			●	●		
	ナフテン酸		●						●		
ニ	ニカワ	●	●	●		●		●	●	●	
	ニトロ石灰		●						●		
	２塩化エチレン（乾）		●						●		
	２硫化炭素		●		●			●	●		
	乳酸	●	●	●			●	●	●		●
	尿素		●	●	●			●	●		●
ハ	パークロルエチレン		●		●			●	●		
	パラフィン	●	●	●	●	●	●		●		
	パルミチン酸		●	●					●		
	白液（製紙工場）		●						●		
ヒ	ヒマシ油		●				●		●		
	ピクリン酸	●	●					●	●		
	ビール		●	●			●		●		
フ	フレオン		●		●		●	●	●		
	プロパン	●	●		●	●		●	●		
	プロピレングリコール	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ブタン	●	●		●	●		●	●	●	
	ブタノール	●	●	●		●		●	●		
	ブタジエン	●	●		●	●			●		
	ブドウ糖	●	●	●			●	●	●		
	弗化アルミニウム（乾）	●		●	●	●		●	●		
ヘ	ヘキサン	●	●		●	●		●	●	●	
	ベンゼン		●		●				●		
	ベンジン		●		●	●		●	●		
ホ	ホルマリン	●	●	●	●		●	●	●		
	ホルムアルデヒド	●	●	●	●		●	●	●		●
	硼酸	●	●	●	●	●	●	●	●		
	硼酸ナトリウム		●		●	●		●	●		
ミ	ミルク	●	●	●	●		●		●		●
	ミョーバン			●		●	●		●		
ム	無水アンモニア	●	●	●			●		●		
	無水酢酸		●						●		
	無水フタル酸		●						●		
メ	メチルアルコール		●	●	●	●	●		●	●	●
	メタン	●	●		●	●		●	●		
	メチルベンゼン	●	●						●		
	綿実油		●	●			●		●	●	
ラ	ラード	●	●					●	●		
	ラッカー		●		●				●		
リ	リノレイン酸	●	●	●					●		
	リン酸アンモニウム			●		●	●	●	●		●
	リン酸ナトリウム			●	●		●	●	●		●
	硫化ナトリウム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	硫化バリウム			●	●	●	●	●	●		
	硫酸アルミニウム		●	●	●	●	●	●	●		●
	硫酸アンモニウム		●	●	●	●	●	●	●		●
	硫酸カリウム		●	●	●	●	●	●	●		
	硫酸ナトリウム		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	硫酸マグネシウム	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	硫酸亜鉛			●		●	●		●		●
	硫酸第２鉄			●		●	●	●	●		
ロ	ロジン	●	●	●	●	●	●		●		
ワ	ワイン		●	●	●	●	●		●	●	
	ワニス	●	●					●	●		